

TEMPI DI POLIMERIZZAZIONE

GEL NEONAIL BASIC

PRODOTTO E TEMPI DI POLIMERIZZAZIONE	LAMPADE LED											LAMPADE UV
	8W/24	9W	10W/36	16W/36	18W/36	18W/54	21W/48	22W/48	26W/48	36W/48	48W	36W
Cover Gel Natural	non polimerizza	non polimerizza	120 s	120 s	90 s	90 s	90 s	90 s	60 s	60 s	60 s	2-3 min.
Stamping Gel	60 s	60 s	60 s	40 s	40 s	40 s	40 s	40 s	30 s	30 s	30 s	120 s

*strati molto sottili!

TEMPI DI POLIMERIZZAZIONE

SPIDER GEL

PRODOTTO E TEMPI DI POLIMERIZZAZIONE	LAMPADE LED											LAMPADE UV
	8W/24	9W	10W/36	16W/36	18W/36	18W/54	21W/48	22W/48	26W/48	36W/48	48W	36W
Spider Gel	90 s	90 s	90 s	90 s	60 s	60 s	60 - 90 s	60 - 90 s	60 s	60 s	60 s	2 min.

TRANSFER GEL

PRODOTTO E TEMPI DI POLIMERIZZAZIONE	LAMPADE LED											LAMPADE UV
	8W/24	9W	10W/36	16W/36	18W/36	18W/54	21W/48	22W/48	26W/48	36W/48	48W	36W
Transfer Gel (strato molto sottile!)	90 s	90 s	90 s	90 s	60 s	60 s	60 s	60 s	60 s	60 s	60 s	2 min.

DUO ACRYLGEL

PRODOTTO E TEMPI DI POLIMERIZZAZIONE	LAMPADE LED											LAMPADE UV
	8W/24	9W	10W/36	16W/36	18W/36	18W/54	21W/48	22W/48	26W/48	36W/48	48W	36W
Duo Acrylgel	non poli- merizza	non poli- merizza	120 s	120 s	90 s	90 s	90 s	90 s	60 s	60 s	60 s	2-3 min.